



TECHNISCH DATABLAD Covermaster Siliconenkit

Covermaster

Weelsedijk 61A

3291 LR Strijen

www.covermaster.nl

Productomschrijving

Covermaster Siliconenkit is een hoogwaardige één componenten afdichtingskit op basis van alkoxy vernettende siliconen (neutraal systeem). Covermaster Siliconenkit is schimmelwerend en chloorbestendig. Universele bouwafdichtings- en siliconenkit die toegevoegde fungiciden bevat, welke de silicone beschermen tegen bacteriën.

Materiaal

Alcoxy neutrale silicone

Voordelen

- Blijvend elastisch
- Reukloos, zuurvrij
- Hoge UV- en water bestendigheid
- Niet overschilderbaar
- Duurzaam en kleurvast
- Antischimmel bescherming
- Uitstekende primerloze verlijmen voor een breed scala aan ondergronden.
- Hoge bewegingsmogelijkheid. Overeenkomstig de normen van ISO 11600-F&G 25LM.
- Uitstekende afmesbaar

Verwerking

- Voor het afdichten van alle typen voegen in sanitaire ruimten. Voegen tussen sandwichpanelen en ruimten met een hoog vochtgehalte. Als afdichting te gebruiken langs kozijnen, als afdichting in koelcellen, keukens, zwembaden, polycarbonaat terrasoverkappingen en na genoeg alle typen natuursteen.
- Afdichten op poreuze en niet poreuze ondergronden waar schimmel aanwezig is.

De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van stof, vet en olieresidu. De Covermaster Siliconenkit hecht op de meeste ondergronden zonder primer. Toch wordt een test vooraf aanbevolen. Mocht u twijfelen over het vooraf gebruiken van een primer, neem dan contact op met onze technische afdeling!

Na de voorbehandeling kan de Covermaster Siliconenkit worden aangebracht. Niet uitgeharde rest kunnen verwijderd worden met de een reiniger, uitgeharde resten dienen mechanisch verwijderd te worden.

Covermaster Siliconenkit niet gebruiken op bitumineuze ondergronden of op bouwmaterialen met lekkend olie, weekmakers of oplosmiddelen. Er is geen hechting mogelijk op PE, PP, PTFE. Daarnaast is Covermaster Siliconenkit niet overschilderbaar.

Leveringsvormen

Koker 310 ml

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Certificaten



Eigenschappen	Specificaties
Basis	Neutrale alkoxy siliconen
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,02 g/ml
Huidvormingstijd (bij 23 °C; 50 % R.H.)	5-15 min
Uithardingsgraad	Ongeveer 3 mm/25 uur
Stromingsweerstand (ISO 7390)	0 mm
Verlies van volume (ISO 10563)	<10 %
Bewegingsmogelijkheid (ISO 11600)	Ongeveer 25 %
Elastisch herstel (ISO 7389)	>85%
Shoare A Hardness (ISO 868)	Ongeveer 20 +- 3
Aanbreng Temperatuur	Tussen de 5 en 40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 150°C